

Liste des sables compatibles identifiés dans la Charte pour un ANC de Qualité

Liste non exhaustive - Date de mise à jour : JANVIER 2020

Toutes les infos sur la charte sur www.capecb-vendee.com ou www.cnatp-pays-de-la-loire.fr

SABLES

Organismes	Carrière	Dénomination Produit	Validité des fiches techniques produits fournies	Principales caractéristiques techniques	Téléchargement de la FTP
GSM Granulats	LES ALLEUDS (49)	0/4 Filtrant Roulé Lavé Siliceux Cénomanien	30/06/2020	Fines : 0,9 Coefficient d'uniformité : 5,50 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
GSM Granulats	SAINT COLOMBAN (44)	0/4 Filtrant Roulé lavé Alluvionnaire Siliceux Pliocène	30/06/2020	Fines : 0,3 Coefficient d'uniformité : 3,43 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
GSM Granulats	TEILLE (44)	0/4 Filtrant Siliceuse Roulé	30/06/2020	Fines : 0,4 Coefficient d'uniformité : 4,42 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
SEDEP	BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85)	0/4 Concassé Lavé	30/06/2020	Fines : 2 Coefficient d'uniformité : 5,6 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
ROCHE ATARD	CHOLET (49)	0/4 Diorite Concassé lavé	30/06/2020	Fines : 2 Coefficient d'uniformité : 4,84 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
PALVADEAU	LES DOUEMES - CHALLANS (85)	0/4 Alluvionnaire concassé lavé	29/01/2020	Fines : 0,46 Coefficient d'uniformité : 5,86 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
SAS GOURAUD	Carrière de Bellevue BOUFFERE (85)	0/4 Sable Filtrant Lavé Amphibolite	12/05/2020	Fines : 2 Coefficient d'uniformité : 4,97 Fuseau conforme	Télécharger la FTP