

Liste des Sables et Graviers compatibles identifiés dans la Charte pour un ANC de Qualité

Liste non exhaustive - Date de mise à jour : JUILLET 2018

Toutes les infos sur la charte sur www.capeb-vendee.com ou www.cnatp-pays-de-la-loire.fr

SABLES

Organismes	Carrière	Dénomination Produit	Validité des fiches techniques produits fournies	Principales caractéristiques techniques	Téléchargement de la FTP
GSM Granulats	LES ALLEUDS (49)	0/4 Filtrant Roulé Lavé Siliceux Cénomaniens	31/12/2018	Fines : 0,6 Coefficient d'uniformité : 5,80 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
GSM Granulats	SAINT COLOMBAN (44)	0/4 Filtrant Roulé lavé Alluvionnaire Siliceux Pliocène	31/12/2018	Fines : 0,3 Coefficient d'uniformité : 3,19 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
GSM Granulats	SAINT COLOMBAN (44)	0/4 Filtrant Alluvionnaire siliceux + Gneiss Semi-Concassé	31/12/2018	Fines : 0,4 Coefficient d'uniformité : 3,35 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
GSM Granulats	TEILLE (44)	0/4 Filtrant Siliceuse Roulé	31/12/2018	Fines : 0,3 Coefficient d'uniformité : 3,46 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
SEDEP	BEAULIEU SOUS LA ROCHE (85)	0/4 Concassé Lavé	31/12/2018	Fines : 1,7 Coefficient d'uniformité : 5,7 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
PALVADEAU	La Noue, St CHRISTOPHE DU LIGNERON (85)	Sable Lavé Filtrant - Roulé Lavé	24/01/2019	Fines : 0,9 Coefficient d'uniformité : 6,20 Fuseau conforme	Télécharger la FTP
SAS GOURAUD	Carrière de Bellevue BOUFFERE (85)	0/4 Sable Filtrant Lavé Amphibolite	31/12/2018	Fines : 2 Coefficient d'uniformité : 4,54 Fuseau conforme	Télécharger la FTP

Le sable de la sablière des roussillons n'est plus disponible.